

XYX VCI- 防锈涂料(683)

产品概述

XYX VCI- 防锈涂料(683)是一种非常薄的底漆（涂料）用于金属表面短期至中期的保护。它是水基液体，以非常薄的膜提供优秀的保护。很多种底漆都是溶剂型，易燃，且存在VOC问题。XYX VCI- 防锈涂料解决了这些问题。XYX VCI- 防锈涂料可以留在金属表面提供短期至中期的保护，或者在其上再涂上长期保护层。



产品技术参数

比重：1.02-1.04 克/毫升

固含物体积比：31.2-31.4%

涂层面积：0.5mils(13 微米) 24.6 平方米/升

推荐厚度：0.5mils(13 微米)

其他：干燥时间 10-20 分钟，VOC 295 克/升，闪点 >120°C

产品说明

一、 产品介绍

可提供无色或有色、不易磨损的涂层。因为是一层很薄的膜，所以非常经济。

XYX VCI- 防锈涂料(683)用于金属表面短期至中期的保护。它是水基液体，以非常薄的膜提供优秀的保护。很多种底漆都是溶剂型，易燃，且存在 VOC 问题。XYX VCI- 防锈涂料(683)解决了这些问题。XYX VCI- 防锈涂料(683)可以留在金属表面提供短期至中期的保护，或者在其上再涂上长期保护层。

二、 包装及储存

包装：19 升和 208 升桶

储存：密封储存在保温的仓库内，避免冷冻（0-49℃），12 个月

盐雾试验(ASTMB117) :厚度 0.5mils(13 微米) 24 小时；潮湿试验(ASTMD 1784):厚度 0.5mils(13 微米) 48 小时

稀释/清除：一般不需要稀释即可直接喷、刷、浸，如果必须要稀释，请用饮用水。清除也要用饮用水